

靠近心部，冲击韧性越低。对比 L 处不同位置显微组织可以发现，由 D 处到 $D/2$ 处，棒材的初生 α_p 相和次生 α_s 相晶粒逐渐长大，含量增加，对应 β 相含量逐渐减少。初生 α_p 相界有利于微裂纹的形核^[9]，因此，初生 α_p 相含量增加，TC11 钛合金棒材的冲击韧性降低。

3 结 论

(1) 经 $970\text{ }^{\circ}\text{C}/120\text{ min}/\text{AC} + 530\text{ }^{\circ}\text{C}/360\text{ min}/\text{AC}$ 热处理后，大规格 TC11 钛合金棒材不同位置的显微组织存在一定差异。其中， $D/2$ 处组织变化最为明显，主要表现为 α 相含量增加，晶粒长大， β 相含量降低。

(2) 大规格 TC11 钛合金棒材不同位置的室温拉伸性能变化与显微组织密切相关。沿长度方向， $D/2$ 处的显微组织差异最为明显，室温拉伸性能表现为由边部至心部抗拉强度逐渐降低，塑性升高。

(3) 大规格 TC11 钛合金棒材显微组织对其高温抗拉强度和冲击韧性具有显著影响。越靠近心部 ($D/2$ 和 $L/2$)，高温抗拉强度和冲击韧性越低，但高温塑性变化不明显。

行业动态

ATI 及其子公司 2021 年第 4 季度及全年经营状况

美国 ATI 公司 2021 年第 4 季度(2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日)销售额为 7.65 亿美元，较 2021 年第 3 季度(7.26 亿美元)增长 5%，较 2020 年同期(6.58 亿美元)增长 16%。高性能金属部(HPMC)销售额为 3.14 亿美元，较 2021 年第 3 季度(3.00 亿美元)增长 5%，这主要是由于航空发动机市场需求增长，导致商业航空市场销售额增长 16%；同时，由于对亚洲的出口量下降，能源市场销售额下降 27%。与 2020 年同期(2.22 亿美元)相比，2021 年第 4 季度销售额增长 41%，这反映出以商业航空发动机为首的终端市场出现整体回暖。先进合金 & 解决方案部(AA&S)销售额为 4.52 亿美元，较 2021 年第 3 季度(4.26 亿美元)增长 6%，其中，航空航天和国防市场销售额增长 12%，能源市场销售额增长 7%，汽车市场销售额下降 16%。此外，产品价格上调也在一定程度上推动了销售收入的增长。

ATI 公司 2021 年全年销售额为 28.00 亿美元，较

参考文献 References

- [1] 许国栋, 王凤娥. 高温钛合金的发展和应用[J]. 稀有金属, 2008, 32(6): 774–780.
- [2] 邹清燕, 蔡俊哲, 贾东明, 等. TC11 棒材初生 α 含量与热处理温度的关系[J]. 钛工业进展, 2001, 18(1): 43–45.
- [3] 姜丽华, 田军强, 张利军, 等. 热处理对 TC11 钛合金室温力学性能的影响[J]. 材料开发与应用, 2017, 32(4): 38–43.
- [4] 韩栋, 毛小南, 张鹏省, 等. 双重退火温度对高应力水平 TC11 合金组织性能的影响[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(1): 577–580.
- [5] 吴华, 杨建朝, 李常亮, 等. 大规格 TC11 钛合金棒材的热处理[J]. 金属热处理, 2010, 35(9): 73–75.
- [6] 王媛, 赵民权, 谢力, 等. TC11 合金大规格棒材异常组织分析[J]. 金属热处理, 2015, 40(12): 53–55.
- [7] Lütjering G, Williams J C. 钛[M]. 雷霆, 等译. 北京: 冶金工业出版社, 2011.
- [8] 贺飞, 陈海峰, 王玉会. 显微组织对 TA15 合金高温拉伸性能的影响[J]. 材料工程, 2012(2): 13–19.
- [9] Zhou W, Chew K G. Effect of welding on impact toughness of butt-joints in a titanium alloy[J]. Materials Science and Engineering A, 2003, 347(1/2): 180–185.